Polyestersilkelina, flätad

Produktinformation

Utförande: Flätad.

Spec vikt: 1,38.
Smältpunkt: Ca 260°C.
Töjning vid brott: Ca 35%.

... *Read more*

Material: Polyster har mycket god resistens mot UV-bestrålning, syror, svaga alkalier och röta.
Ytbehandling: Vit.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved