



## Stållina 6x7-FC

### Produktinformation



6x7-FC är en stållina för allmänna ändamål som upphängning av skyltar, stag och inom jordbruk. Stållinan kan inte användas för lyft. Stållinan har fiberkärna (FC).

**Konstruktion:** 6x7-FC

**Märkning:** Enligt standard

**Arbetstemperatur:** -40°C till +100°C

**Standard:** EN 12385-4

**Fyllnadsfaktor:** 0,47

Allmänt bruk



Staglina



Jordbruk och boskap



Art.nr	Lindiameter mm	Trådållfasthet N/mm <sup>2</sup>	Ytbehandling	Rope lay.	Min brottkraft kN	Stålärea mm <sup>2</sup>	Smörjning	Vikt kg/100m
101100204250140	2	1 770	Galvaniserad	sZ	2,35	1,48	Dry	1,38
101100254250140	2,5	1 770	Galvaniserad	sZ	3,67	2,31	Dry	2,16
101100304250140	3	1 770	Galvaniserad	sZ	5,29	3,32	Dry	3,11
101100404250140	4	1 770	Galvaniserad	sZ	9,4	5,9	Dry	5,52
101100504250140	5	1 770	Galvaniserad	sZ	14,7	9,23	Dry	8,63
101100604250140	6	1 770	Galvaniserad	sZ	21,2	13,3	Dry	12,4
101100704250140	7	1 770	Galvaniserad	sZ	28,8	18,1	Dry	16,9
101100804250140	8	1 770	Galvaniserad	sZ	37,6	23,6	Dry	22,1
101100904250140	9	1 770	Galvaniserad	sZ	47,6	29,9	Dry	27,9
101101004250140	10	1 770	Galvaniserad	sZ	58,8	36,9	Dry	34,5
101101104250140	11	1 770	Galvaniserad	sZ	71,1	44,6	Dry	41,7
101101204250140	12	1 770	Galvaniserad	sZ	84,6	53,1	Dry	49,7