
Stållina ROPETEX S55

Produktinformation



Mobilkran



Självresande kran




Tornkran



Vipparmskran



Telfer/ Travers



Mobil hamnkran



Fartygskran



Jibkran



Lastbilskran



ROPETEX



ROPETEX S55 är en rotationsfri stållina bestående av tre lager av kardeler runt en stålkärna. Det yttre kardellagret har motsatt slagningsriktning jämför med de två undre lagren, vilket gör att linan kan betraktas som rotationsfri.

ROPETEX S55 finns från 9 till 20 mm och kan användas för fria lyft även vid stora lyfthöjder.

ROPETEX S55 är lämplig för användning i flera krantyper som tornkranar, mobilkranar, elektriska vinschar och alla andra applikationer där ett rotationsfattig stållina krävs.

... *Read more*

Konstruktion: 35(W)x7
Märkning: Enligt standard
Arbetstemperatur: -40°C upp till +200°C, vid användning i temperaturer mellan 100°C and 200°C behöver MBF reduceras med 10 %.
Standard: EN 12385-4, AS 3569
Anmärkning: Stållina i konstruktion 35x7 måste alltid ersättas med lina av samma/jämförbar konstruktion och aldrig med lina i konstruktion 18x7. Däremot kan lina med konstruktion 18x7 också ersättas med lina i konstruktion 35x7 ur teknisk synvinkel.

Fyllnadsfaktor: 0,61
RCN: 23-2

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Stållina ROPETEX S55

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm²	Smörjning	Vikt kg/100m
102100904270021	9	1 960	Galvaniserad	sZ	57,2	38,9	A-1	36,8
102101004270021	10	1 960	Galvaniserad	sZ	70,6	48	A-1	45,4
102101204270021	12	1 960	Galvaniserad	sZ	102	69,1	A-1	65,4
102101304270021	13	1 960	Galvaniserad	sZ	119	81,1	A-1	76,7
102101404270021	14	1 960	Galvaniserad	sZ	138	94,1	A-1	89
102101504270021	15	1 960	Galvaniserad	sZ	159	108	A-1	102
102101604270021	16	1 960	Galvaniserad	sZ	181	123	A-1	116
102101804270021	18	1 960	Galvaniserad	sZ	229	156	A-1	147
102101904270021	19	1 960	Galvaniserad	sZ	255	173	A-1	164
102102004270021	20	1 960	Galvaniserad	sZ	282	192	A-1	182

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved